



蓝湿牛皮规格

蓝湿牛皮质量等级



A 级 粒面的选择完全没有虱叮和虫类顺伤。主要部位可能会有 10% 的开口伤和 25% 的轻度愈合痕迹。这些牛皮可能是没有烙印或臀部有烙印。修边和剥皮均为肉品厂质量，80/20 一级/刀伤或更好。

B 级 尽管在皮的边缘部位可能会有轻微的虱叮和虫类顺伤，但主要部位粒面基本上没有虱叮和虫类顺伤。主要部位可能会有 25% 的开口伤和 50% 的轻度愈合痕迹。这些牛皮可能在臀部或肋部有烙印。修边和剥皮均为肉品厂质量，80/20 一级/刀伤或更好。

C 级 整张皮的粒面可能会有轻微的或开口虱叮和虫类顺伤，愈合伤痕，开口刺刮伤。偶尔会有轻度的粒面顺伤和轻微的铬/盐斑点。这些牛皮可能在臀部或肋部有烙印。修边和剥皮均为肉品厂质量，80/20 一级/刀伤或更好。




蓝湿皮规格

相当于未去肉盐渍皮重量	蓝湿皮平均重量	估计成品革面积	每集装箱张数
14 公斤以下	7.5/8.5 公斤	19/21 平方尺	2500
14 / 18 公斤	11.0/12.0 公斤	28/30 平方尺	1700
18 / 23 公斤	15.5/16.5 公斤	33/35 平方尺	1300
23 / 27 公斤	19.0/20.0 公斤	39/41 平方尺	1000
27 / 31 公斤	23.0/24.0 公斤	44/46 平方尺	800
31 公斤以上	28.0/30.0 公斤	50/54 平方尺	700



澳大利亚毛皮皮革出口协会皮面划分图

18 公斤以上	颈部 = 54 厘米 腹部 = 18 厘米
14/18 公斤	颈部 = 31 厘米 腹部 = 18 厘米
4/14 公斤	颈部 = 23 厘米 腹部 = 13 厘米



SOUTHERN HIDE EXPORTS

289 Clarence St. Sydney
NSW 2000 Australia
Telephone +61 2 9261 4665
Fax +61 2 9261 0678
Email: isb@southernhide.com.au
Web: www.southernhide.com.au

技术鉴定

含水量	58/60%
干重时含铬量	3.8/4.0%
P.H.	3.5/4.0%
沸点 2 分钟后收缩测试	无
TCP & PCP	无